

PAVIMENTO VINÍLICO CLICK



ADEQUADO PARA
DIVISÕES HUMIDAS



RESISTENTE
AO FOGO




ISOLAMENTO
INCORPORADO



FÁCIL MANUTENÇÃO

ACABAMENTO



Relevo

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

Espessura (mm)	5,5mm
Comprimento (cm)	122cm
Largura (cm)	236cm
Tolerâncias	Comprimento e largura $\pm 1,5\%$ Espessura $\pm 5\%$

Sede: Rua dos Carvalhais, nº 320,
3885-033, Arada - Ovar

Escritórios: Rua Família Malaquias, Lote 2,
3880-327, Ovar



www.geometriktarget.com
Tel: (+351) 256 333 180
info@geometriktarget.com

MATERIAL

Composição	Pavimento Vinílico SPC (compósito de plástico e pedra) com 4mm + 1,5mm de espuma IXPE				
Propriedades	Impermeável Resistência à abrasão Confortável Isolamento acústico				
Cores					
	Madeira Freixo	Castanho	Cinza claro	Cinza	Castanho escuro

ESPECIFICAÇÕES

Peso	2,224Kg/uni		
Camada de desgaste	0,5mm		
Resistência ao deslizamento	DS	EN 13893	
Reação ao fogo	Bfl-s1	EN 13501	
Estabilidade dimensional	<0,12%	EN 434	
COVs	A+	ISO 16000	
Melhoria acústica	20dB	EN ISO 10140	
Resistência à abrasão	1,8mm ³ /r	EN 660	
Resistência à indentação	0,27mm	ISO 24343	
Classe de utilização	Classe 33	ISO 10874	
Propriedades elétricas	0,1kV	EN 1815	
Propriedade anti-deslizante	R9	DIN 51130	
Resistência UV	>6	ISO 105-B02	
Resistência a químicos e manchas	Acetona	Não afetou o pavimento	EN ISO 26987
	Café	Não afetou o pavimento	EN ISO 26987
	- Solução de hidróxido de sódio (25%) - Soda Cáustica (detergentes)	Não afetou o pavimento	EN ISO 26987
	- Solução de peróxido de hidrogénio (30%) - Água oxigenada (detergentes)	Não afetou o pavimento	EN ISO 26987
	- Graxa para sapatos	Não afetou o pavimento	EN ISO 26987
Condutividade térmica	-5° - 0,079 W(m-K)	ISO 8301	
	40° - 0,097 W(m-K)		
Resistência térmica	-5° - 0,069 W(m-K)	ISO 8301	
	40° - 0,056 W(m-K)		

Notas: A sua composição e aspeto podem alterar, mas mantêm o seu comportamento e performance.

O pavimento não pode ser instalado numa divisão com mais de 10m de comprimento ou largura sem criar uma junta de dilatação.